


ArChine 聚醚类(PAG)合成润滑油**ArChine PAG 基础油系列产品介绍:**

ArChine 聚醚类合成润滑油 (PAG)，它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的，其通式为：



ArChine Synfluid PAG 50-A 系列是一种醇作为起始剂的含有相同重量的环氧丙烷基团的聚合物，末端带有一个羟基。该系列产品在室温上可溶于水，并且有不同的分子量和粘度等级。

ArChine Synfluid PAG 75-W 系列是一种二醇作为起始剂的聚合物，含 75%重量百分比的环氧乙烷基团和 25%重量百分比的环氧丙烷基团，带有两个末端羟基。该系列产品在 75℃下是可溶于水，且具有多种不同的分子量和粘度等级。

ArChine Synfluid PAG P 系列是一种醇作为起始剂的环氧丙烷基团的聚合物，带有一个末端羟基。该系列产品不溶于水，具有多种不同的分子量和粘度等级。

ArChine PAG 基础油系列产品应用:**1. ArChine Synfluid PAG 50-A-系列**

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- ArChine Synfluid PAG 50-A-460/680/1000 可用作消泡剂

2. ArChine Synfluid PAG 75-W-系列

- 用于生产水-乙二醇液压油
- 用于生产金属加工液
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- ArChine Synfluid PAG 75-W-18000/75-W-55000 还可以用于生产淬火液

3. ArChine Synfluid PAG P-系列

- 工业润滑剂
- ArChine Synfluid PAG P-120/220/320 可用作消泡剂

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

典型数据参数

产品	ISO 粘度 等级	粘度 指数 (VI)	SUS 100° F	粘度 40° C (cSt)	粘度 100° C (cSt)	闪点 (° C)C OC	倾 点 (° C)	比重 (20/ 20° C)	平均 分子量 M. W.
----	-----------------	------------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

Water soluble grades 水溶性 (50%E0 & 50%P0)

ArChine Synfluid PAG 50-A-10		97	55	8.3	2.36	124	-62	0.98	270
ArChine Synfluid PAG 50-A-20		165	100	19	4.59	196	-51	1.01	520
ArChine Synfluid PAG 50-A-30	32	197	170	33	7.45	232	-42	1.03	750
ArChine Synfluid PAG 50-A-50		212	260	53	11.1	238	-40	1.03	1100
ArChine Synfluid PAG 50-A-80		220	400	81	16.3	249	-41	1.04	1270
ArChine Synfluid PAG 50-A-100	100	215	-	100		235	-50		
ArChine Synfluid PAG 50-A-150	150	230	-	145	28	240	-48	1.05	2000
ArChine Synfluid PAG 50-A-220	220	239	-	217	41	240	-42	1.06	2600
ArChine Synfluid PAG 50-A-460	460	254	2000	440	70.2	249	-32	1.06	2660
ArChine Synfluid PAG 50-A-680	680	269	3520	700	117	243	-29	1.04	3380
ArChine Synfluid PAG 50-A-1000	1000	281	5100	1000	163	230	-36	1.06	4500
ArChine Synfluid PAG 50-A-1500		-	-	1500	233	-	-	1.06	-

产品	ISO 粘度 等级	粘度 指数 (VI)	SUS 100° F	粘度 40° C (cSt)	粘度 100° C (cSt)	闪点 (° C)C OC	倾 点 (° C)	比重 (20/ 20° C)	平均 分子量 M. W.
----	-----------------	------------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

Water soluble grades 水溶性 (75%E0 & 25%P0)

ArChine Synfluid PAG 75-W-60	100	184	450	60	19.6	240	-15	1.10	980
ArChine Synfluid PAG 75-W-130		200		130	-	230	2	1.05	1400
ArChine Synfluid PAG 75-W-270		207	-	270	41.3	250	-7	1.09	2500

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

ArChine 75-W-2000	Synfluid	PAG		310	-	2000	295			1.1	-
ArChine 75-W-17000	Synfluid	PAG		414	90,000	17,000	2545	265	4.4	1.09	12000
ArChine 75-W-18000	Synfluid	PAG		414	-	18,000	2,540	245	6	1.09	15000
ArChine 75-W-55000	Synfluid	PAG		430	-	55,000	7,900	240	6	1.09	30000
ArChine 75-W-70000	Synfluid	PAG		500	-	72,000	9,500	235	8	1.09	39000
ArChine 75-W-77000	Synfluid	PAG		-	380,000	-	11,685	239 (闭杯)	-16	1.10	-
ArChine 75-W-100K	Synfluid	PAG		500	-	100,000	14,000	235	8	1.09	52000

产品	ISO 粘度 等级	粘度 指数 (VI)	SUS (100 ° F)	粘度 40° C (cSt)	粘度 100° C (cSt)	闪点 (° C)C OC	倾点 ° C	比重 (20/ 20° C)	平均 分子量 M. W.
----	-----------------	------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------

Water insoluble grades 非水溶性(100%PO)

ArChine Synfluid PAG P-10	10		65	11	2.73	221	-57	0.96	340
ArChine Synfluid PAG P-35	32	169	165	33	6.7	208	-60	0.98	790
ArChine Synfluid PAG P-50	46	188	250	50	9.86	274	-51	0.99	1100
ArChine Synfluid PAG P-60	68	190	285	61	10.8	235	-40	0.99	1020
ArChine Synfluid PAG P-80		190	385	76	13.9	211	-52	0.99	1350
ArChine Synfluid PAG P-100	100	196	525	100	18.4	238	-34	0.98	1420
ArChine Synfluid PAG P-120		200	625	120	21.4	232	-32	0.98	1560
ArChine Synfluid PAG P-220	220	214	1145	230	28.9	235	-29	0.93	2080
ArChine Synfluid PAG P-320	320	219	-	330	51.7	225	-32	1.00	2370

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

上海坪尧贸易有限公司

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965