

ArChine Arcsyn HTG 300**超高温润滑脂****概述:**

ArChine Arcsyn HTG 300 是由特种稠化剂稠化合成油，并加有极压抗磨、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

ArChine Arcsyn HTG 300 具有优异的耐高温性和抗氧化性，避免在高温运行时油脂流失。

ArChine Arcsyn HTG 300 具有优良的极压、抗磨性能和承载能力，能长效减少齿轮磨损。

ArChine Arcsyn HTG 300 具有较强的黏附性，可克服高转速离心力，在高速时不易被甩掉。

用途:

适用于高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪。以及电机齿轮及轴承的润滑，如炼钢高炉电磁搅拌，炉前辊道，钢水罐吊车等部位润滑。

适用温度范围：-20~300℃

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
滴点，℃	不低于 340	GB/T3498
工作锥入度，0.1mm	265-295	GB/T 269
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃,24h）级	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量（38℃，1h）,级	不大于 5	SH/T 0109
蒸发量（99℃，22h），%	不大于 2.0	GB/T7325

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpilube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

氧化安定性,压力降, MPa (99℃, 100h, 0.760MPa)	不大于	0.070	SH/T 0325
四球试验, 烧结负荷, N	不小于	4000	SH/T 0202

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965