

ArChine Silicone HVG 200**亚群高真空硅脂****概述:**

ArChine Silicone HVG 200 高真空硅脂，以超细无机稠化剂稠化高粘度全合成润滑油，添加防腐蚀，抗氧化添加剂精制而成。

高科技的原料与配方，可以承受很高温度的冲击，温度至 300℃甚至更高也不融化,保持长久良好润滑与密封效果

与绝大多数橡胶与塑料件相容，不至于引起塑胶的膨胀或老化

因采用纯净的原料即使与皮肤衣物等接触也不至于有问题

用途:

- 1、用于家用电器、办公器械电器等，提供润滑与密封
- 2、用于照相机伸缩镜头、光学仪器、电脑自动化仪器设备
- 3、用于高级阀门水龙头的密封润滑

适用温度范围：-40~200℃。

主要质量指标:

ArChine Silicone HVG 200 高真空硅脂		质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm		2300-280	GB/T 269
滴点, ℃	不低于	250	GB/T 4929
蒸发量 (99℃, 22h), %	不大于	2	GB/T 7325
氧化安定性压力降, MPa (99℃, 100h, 0.770MPa)	不大于	0.070	SH/T 0325

注意事项:

- 1、选型时如有疑惑，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpilube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965

杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

上海坪尧贸易有限公司

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpi-lube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965