

ArChine Arcplex LEP 160**亚群极压复合锂基润滑脂****概述:**

ArChine Arcplex LEP 160 极压复合锂基润滑脂采用复合金属皂稠化精制矿物油，加有高效极压抗磨剂、防锈剂、抗氧剂等制成的高温长寿命润滑脂。

ArChine Arcplex LEP 160 极压复合锂基润滑脂属于高品质、高性能、耐高温极压润滑脂。具有优良的高温性、高极压性、抗水性和机械安定性，以及更长的使用寿命。

用途:

适用于汽车万向节、高级轿车、大客车及载重货车轮毂轴承、联轴器、汽车底盘、水泵电机等摩擦部位的润滑。

适用温度范围：-30~160℃。

主要质量指标:

ArChine Arcplex LEP 160		质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm		265-295	GB/T 269
滴点, °C	不低于	260	GB/T 3498
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)		铜片无绿色 或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C, 1h), % (m/m)	不大于	10	SH/T 0109
氧化安定性, 压力降, MPa (99°C, 100h, 0.770MPa)	不大于	0.070	SH/T 0325
钢网分油 (100°C, 24h), % (m/m)	不大于	5	SH/T 0324
极压性能 (四球机法) P _D , N	不小于	3089	SH/T 0202

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

防腐蚀性 (52℃, 48h), 级	不大于	2	GB/T 5018
--------------------	-----	---	-----------

注意事项:

- 1、选型时如有疑惑, 请与我公司技术部联系, 可以为您制定个性化解方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入, 用后应及时将桶盖盖好。
- 3、使用时将润滑面擦洗清洁, 不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油, 可自行混和均匀后使用。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965