

ArChine Arclith LEP3 120

3#极压锂基润滑脂

概述:

ArChine Arclith LEP3 120 是由脂肪酸锂皂稠化矿油，并添加多种添加剂调制而成的润滑脂。

ArChine Arclith LEP3 120 具有良好的抗水性，机械安定性，防腐蚀性，氧化安定性。其特点是滴点高、极压性能好，适合各种高温、高转速、高负荷的设备润滑。

用途:

适用于载重汽车的轮轴承、底盘、电机、水泵等摩擦部位的润滑。也适于各种机械设备

的滑动、滚动摩擦部位的润滑。适用温度范围：-20~120℃。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	220-250	GB/T 269
滴点, °C	不低于 180	GB/T 4929
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C, 1h), %	不大于 8	SH/T 0109
蒸发量 (99°C, 22h), %	不大于 2.0	GB/T 7325
氧化安定性, 压力降, MPa (99°C, 100h, 0.760MPa)	不大于 0.070	SH/T 0325
钢网分油 (100°C, 24h), %	不大于 5	SH/T 0324
延长工作锥入度 (10 万次), 0.1 mm	不大于 320	GB/T 269
防腐蚀性 (52°C, 48h), 级	不大于 1	GB/T 5018

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpilube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965



上海坪尧贸易有限公司

极压性能（四球机法） $P_{B,N}$	不小于	588	SH/T 0202
梯姆肯 OK 值，N	不小于	156	SH/T 0203

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话：(86) 21 6470 5533

传 真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@cpi-lube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站：www.cpi-lube.cn

服务电话：(86)15900706965