

ArChine Arcplex LMO 150**亚群二硫化钼高温润滑脂****概述:**

ArChine Arcplex LMO 150 二硫化钼高温润滑脂选用脂肪酸金属皂稠化中等粘度润滑油，并添加多种添加剂及二硫化钼精制而成。

性能

滴点高，使用温度范围广，具有良好的抗水性，胶体安定性和极压性能。

用途:

适用于各种机械设备的滚动和滑动摩擦部位上的润滑，特别适合钢铁厂线材轧辊轴承的润滑。

适用工作温度：-20℃～150℃

主要质量指标:

ArChine Arcplex LMO 150	质量指标	试验方法
外观	灰黑色光滑均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	240-295	GB/T 269
滴点, °C 不低于	260	GB/T 4929
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100℃, 24h) 级	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
蒸发量 (99℃, 22h), % 不大于	2.0	GB/T 7325

注意事项:

- 1、选型时如有疑惑，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@cpi-lube.cn

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.cpi-lube.cn

服务电话: (86)15900706965

- 3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

上海坪尧贸易有限公司

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司
电 话：(86) 21 6470 5533
传 真：(86) 21 6470 5533-209
邮箱：info@cpi-lube.cn

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
网 站：www.cpi-lube.cn
服务电话：(86)15900706965