

ArChine Corotech PAG 46**亚群涂层保护液**

ArChine Corotech PAG 46是由聚醚合成基础油与防锈、抗氧化添加剂特别配置而成。该产品不溶于水。ArChine Corotech PAG 46在通常工况下不会对铁、钢、黄铜、青铜和铝产生腐蚀。

优势:

- 杰出的抗锈保护
- 用途宽泛
- 长使用寿命
- 高闪点，耐高温
- 低倾点，耐低温

应用:

- 钢、铝、钢条或其他合金带材
- 钢材和钢管
- 加工零部件
- 制造和储存中的工件和机床
- 汽车零部件，
- 金属罐和金属线

典型特性*

| 项目 | 结果 |
|---------------|-------|
| Iso 粘度等级 | 46 |
| 比重 (20/20℃) | 0.985 |
| 粘度 40℃ (cSt) | 50.6 |
| 粘度 100℃ (cSt) | 8.9 |
| 粘度指数 (VI) | 157 |
| 闪点(°C)COC | 270 |
| 倾点 °C | -45 |

*以上是典型数据，不作为产品规格，以出厂的质检报告为准。

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务电话：(86)15900706965

网址：www.archine-lube.com

邮箱：info@archine-lube.com

亚群与陶氏涂层保护液的型号对等表

| 亚群 | 陶氏 |
|--------------------------|---------------------------------|
| ArChine Corotech PAG 32 | UCON Coating Fluid LB-165-Y24 |
| ArChine Corotech PAG 46 | UCON Coating Fluid LB-285-Y3 |
| ArChine Corotech PAG 68 | UCON Coating Fluid LB-300-XY26 |
| ArChine Corotech PAG 100 | UCON Coating Fluid LB-550-XY26 |
| ArChine Corotech PAG 120 | UCON Coating Fluid LB-650-X |
| ArChine Corotech PAG 120 | UCON Coating Fluid LB-650-XY23 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y23 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y24 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1145-Y27 |
| ArChine Corotech PAG 220 | UCON Coating Fluid LB-1200-XY23 |
| ArChine Corotech PAG 320 | UCON Coating Fluid LB-1800-XY26 |

上海坪尧贸易有限公司

电话：（86）21 6470 5533

传真：（86）21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务电话：(86)15900706965

网址：www.archine-lube.com邮箱：info@archine-lube.com